



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 018

на жидкий препарат «Про-Брайт» линий «Cleaning» и «Protectant»

PRO-BRITE

ЗАЩИТНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, ЭМУЛЬСИЯ С СУХИМ ОСТАТКОМ 18%

Назначение:



Препарат для защиты полов от истирания. Применимо как грунтовка и как основное покрытие. Допускается нанесение без полировки и с полировкой высокоскоростными полотёрными машинами.

Область применения:

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы.

Свойства:



Жидкий нейтральный низкопенный готовый к применению препарат. Сухой остаток 18% образует прозрачную плёнку, которая герметизирует, повышая водо- и грязестойкость, полы из камня, натурального и ПВХ-линолеума, деревянные и др. Защищает от механического воздействия. Придаёт зеркальный блеск. Не скользит. Легко обслуживается. Пожаро- и взрывобезопасный. **Замерзает при 4°C, необратимо утрачивая свойства.**

Способ применения:



Провести глубокую чистку пола стриппером с последующей нейтрализацией водой! Высушить и **проверить характеристики пола**: отсутствие пятен, $t \geq 10^\circ\text{C}$, pH 7,0-7,5 (лакмусовой бумагой). **Норма расхода** 1л: 50м² линолеума и мрамора; 70-80м² др. камня; 10м² деревянных поверхностей.

1. **В качестве грунтовки**: вручную чистым плоским мопом для полимерных покрытий нанести, равномерно распределяя по поверхности. Рекомендуется 2 слоя – для ПВХ-линолеума, 3 слоя – для натурального или сильно истёртого ПВХ. Расход 30-40мл/м² для 1-го слоя, 20-30мл/м² для каждого последующего. Очередной слой наносить после высыхания предыдущего (через 30-40мин или после прекращения прилипания).

2. **В качестве покрытия**: налить 10-20мл на пол, смочить чистый плоский моп для полимерных покрытий водой, распределить препарат по полу параллельными разглаживающими движениями. Для устойчивого блеска нанести 2-3слоя из расчёта 15-25мл/м² на каждый слой, наносимый после высыхания предыдущего. Ходить по полу допускается через 30-40мин. Полностью высыхает через 2-3сут.

ООО «ПРО-БРАЙТ»
 196084, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Заставская, д.31/2
 Тел.: (812) 244-44-20
 post@pro-brite.com
 www.pro-brite.com
 vk.com/probrite

Примечание:

1. Для глубокой чистки и обезжиривания перед нанесением использовать Speed Stripper или Speed Stripper Plus.

2. Для ухода за покрытием: ежедневно – использовать 2,5-3%-раствор Nutral (Nutrax), 1-2 раза в неделю для восстановления блеска использовать 1,5-2%-раствор Citric.

3. Для восстановления покрытия: при царапинах и помутнении полировать дисковой машиной с белым падом и 1,5-2%-раствором Citric; в местах высокой проходимости использовать Мор&Бэф, наносить шваброй, полировать белым (красным) падом. Применять 25%-раствор Мор&Бэф для машин ≥ 1500 об/мин; 12,5-14%-раствор – 1000-1500 об/мин; 8,5-10%-раствор – 172-500 об/мин. При полировке с распылением применять 33%-раствор.

Основные характеристики:

Состав: вода, полимер, гликоль, специальная добавка.

Плотность: 1,03 г/см³ при 20°C.

Значение pH: 7,0±0,5



Меры предосторожности:



Использовать резиновые перчатки. Избегать проглатывания и попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте при t от 5 до 25°C отдельно от пищевых продуктов и кормов. **Не допускать замораживания!**

Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

| Арт. | Тара, л | EAN-13 | Кол-во в уп., шт | ITF-14 |
|-------|---------|---------------|------------------|----------------|
| 018-5 | 5 | 4640007975091 | 4 | 14640007975098 |

